MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO II DECRETO N° 476/2025

ADJUDICACION LICITACION PRIVADA N° 10/2025 – ADQUISICION DE PIEDRA BASALTICA PARA APORTE ENGRAVILLADO CAPA SUPERFICIAL DE RODADURAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

Publicado en el Boletín Oficial

Nº 3.551 del 06/6/2025

ANEXO II

CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LO SOLICITADO

ESTABILIZADO GRANULAR 0-32 (mm)

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MATERIAL

El estabilizado granular 0-32 estará compuesto por agregados pétreos obtenidos mediante procesos de trituración de roca sana y estable, seleccionados para cumplir con requisitos técnicos y estructurales. Este material se utilizará en capas de base, subbase, o afirmado en obras viales y otros proyectos de infraestructura.

2. REQUISITOS GRANULOMÉTRICOS

El estabilizado granular deberá ajustarse a la siguiente curva granulométrica, considerando los límites permisibles:

Tamiz N°	Tamiz (mm)	% que pasa (Límite Inferior)	% que pasa (Límite Superior)
1 ¼"	32	100	100
1"	25	85	100
½"	12,5	60	85
4	4,75	30	60
200	0,075	5	15

Se recomienda verificar la granulometría mediante el ensayo de tamizado (Normas IRAM 1545 o ASTM C136).